593 mm² AL

Code	Old Code	Area	No. of wires	Wire Diameter	Cond. diameter	Mass per unit length	Rated Strength	DC Resistance
		mm^2	Al	mm	mm	kg/km	kN	Ω/km
62-AL1	VITSIPPA	62,4	7	3,37	10,1	170,6	10,3	0,4577
99-AL1	KATTFOT	99,3	7	4,25	12,8	271,4	15,9	0,2878
159-AL1	GULLVIVA	158,6	19	3,26	16,3	435,9	26,2	0,1812
241-AL1	VALLMO	241,2	19	4,02	20,1	662,8	38,6	0,1192
330-AL1	RENFANA	330,0	37	3,37	23,6	910,2	54,5	0,0874
454-AL1	AKLEJA	454,5	61	3,08	27,7	1257,5	75,0	0,0637
594-AL1	HAMPDAN	593,6	61	3,52	31,7	1642,4	95,0	0,0487
774-AL1	STORMHATT	774,2	61	4,02	36,2	2142,1	123,9	0,0374
911-AL1	SOLROS	910,7	61	4,36	39,2	2519,8	145,7	0,0318
NOTE Direction of lay of external layer is right-hand (Z)								

S. Tygesen Energi A/s

Leverandør til energi- entreprenør og telesektoren

Strandvangen 33 · 5300 Kerteminde · +45 65 32 43 80 · www.tygesen-energi.dk